

## بررسی کارایی نانوذرات آلومینا در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط‌های آبی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۳/۱۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱/۲۹

### چکیده

مقدمه: صنایع نساجی و رنگریزی یکی از مهمترین صنایع هر کشوری محسوب می‌گردد. در این گونه صنایع به دلیل استفاده از انواع رنگ‌ها در فرآیندهای مختلف، فاضلاب حاصل نیز به شدت رنگی بوده و می‌بایست قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه گردد. لذا هدف از این تحقیق بررسی کارایی نانوذرات آلومینا در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط‌های آبی است.

روش بررسی: این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در این آزمایش یک محلول سنتیک از رنگ Acid Red 18 ساخته شد و تأثیر پارامترهای مختلف از جمله غلظت اولیه رنگ، pH محلول، غلظت پودر نانآلومینا و زمان تماس بر کارایی حذف، سیستیک و ایزوترم‌های فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که با افزایش زمان تماس و غلظت اولیه پودر نانآلومینا کارایی حذف رنگ افزایش یافته در حالی که با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ کارایی حذف کاهش می‌باید. همچنین نتایج نشان داد که جذب رنگ Acid Red 18 از ایزوترم لانگمیر ( $R^2 = 0.994$ ) پیروی می‌کند. با استفاده از مدل لانگمیر، حداقل ظرفیت جذب رنگ Acid Red 18،  $83/33$  میلی‌گرم بر گرم محاسبه شد. نتایج حاصل از مطالعات سیستیکی نیز مشخص ساخت که جذب رنگ Acid Red 18 از معادله شبه درجه دوم ( $R^2 = 0.999$ ) تعیت می‌کند.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات آلومینا قابلیت بالایی در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط‌های آبی دارد.

محمد‌هادی دهقانی<sup>۱</sup>، زهیر نوروزی<sup>۲\*</sup>،  
الهام نیکفر<sup>۳</sup>، مهدی وثوقی<sup>۲</sup> و  
وحیده اسکویی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط،  
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده  
بهداشت، تهران، ایران  
<sup>۲</sup>کارشناس مهندسی بهداشت محیط،  
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده  
بهداشت، تهران، ایران  
<sup>۳</sup>کارشناس ارشد مهندسی بهداشت  
محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  
دانشکده بهداشت، تهران، ایران  
<sup>\*</sup>دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت  
محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور  
اهواز، دانشکده بهداشت، اهواز، ایران

\*نویسنده مسئول: کارشناس ارشد  
مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم  
پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه  
مهندسی بهداشت  
۰۹۱۲-۴۲۲۳۳۰۹  
E-mail: e.nikfar@yahoo.com

کلمات کلیدی: Acid Red 18، نانآلومینا، ایزوترم جذب، سیستیک جذب

### مقدمه

تصفیه پساب‌های آن‌ها داشت، صنایع نساجی و رنگریزی می‌باشد. این صنایع از صنایع مهم و پایه هر کشوری بوده و مادر بسیاری از صنایع دیگر محسوب می‌گردد و معمولاً مشخصه اصلی پساب این نوع صنایع، رنگی بودن آن‌ها می‌باشد<sup>۱</sup> که به دلیل استفاده از مواد رنگی در مراحل مختلف تولید مانند شست و شو، آهارزنانی، آهارزدایی، سفیدگری، رنگریزی، چاپ و عملیات تکمیلی به وجود می‌آیند.<sup>۲</sup> حضور مواد رنگزای شیمیایی علاوه بر آن که بر آلودگی نفوذ نور خورشید موجب مرگ موجودات زنده و وارد آمدن صدمات جدی به محیط زیست می‌گردد. بنابراین تصفیه فاضلاب‌های رنگی امری اجتناب ناپذیر بوده و بایستی با انتخاب روش‌های موثر و نسبتاً آسان به گونه‌ای تصفیه شوند که از شدت

امروزه حدود ۲۶۰۰۰ نوع رنگ در سراسر دنیا تولید می‌شود و با توجه به تنوع و آثار سوء ناشی از آن‌ها، مقررات زیست محیطی در بسیاری از کشورها، رنگ زدایی از پساب‌های رنگی را قبل از تخلیه به محیط اجباری کرده‌اند.<sup>۳</sup> از میان بیش از یک میلیون تن رنگ تولیدی، سالیانه بیش از ۲۸۰۰۰ تن مواد رنگی در سراسر جهان بطور مستقیم به فاضلاب وارد می‌شود.<sup>۴</sup> عمدتاً مواد رنگزا دارای یک یا چند حلقه بنزنی می‌باشند که به دلیل سمی بودن و دیر تجزیه شدن، چنانچه بدون تصفیه وارد محیط شوند می‌توانند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کنند. بنابراین لازم است که این گونه پساب‌ها قبل از تخلیه به محیط زیست با استفاده از روش‌های مناسب مورد تصفیه قرار گیرند. از جمله صنایعی که باید توجهی ویژه به

## مواد و روش‌ها

این مطالعه یک مطالعه تجربی بوده که به صورت ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. رنگ Acid Red 18 از شرکت الوان ثابت همدان خریداری شد. شکل مولکولی این رنگ در شکل ۱ و برخی خصوصیات آن در جدول ۱ آورده شده است. نانوآلومینا از شرکت نانولیما پارس تهیه گردید. برخی از ویژگی‌های نانوآلومینا در جدول ۲ آورده شده است. بقیه مواد شمیایی مورد استفاده در این مطالعه از شرکت مرک آلمان و با درجه خلوص بالا خریداری شد. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه شامل pH در محدوده (۳، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۹۰، ۱۲۰)، زمان تماس (۱۱، ۱۷، ۲۰، ۳۰، ۴۰ دقیقه)، غلظت اولیه رنگ (۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۱۰، ۲۴۰ دقیقه)، غلظت اولیه پودر نانوکسیدآلومینیوم (۰/۱، ۰/۴، ۰/۷) میلی گرم در لیتر)، غلظت اولیه پودر نانوکسیدآلومینیوم (۰/۰۱، ۰/۰۱ Majewski K. Barbusinski J. در سال ۲۰۰۳ با مطالعه بر روی حذف رنگ Acid Red 18 توسط عامل فتنون در حضور پودر آهن صفر ظرفیتی، راندمان حذف بالای را گزارش کردند.<sup>۲۲</sup> رضا شکوهی و همکاران در سال ۲۰۱۰ مطالعه‌ای در زمینه حذف رنگ Acid Red 18 توسط کربن فعال تهیه شده از چوب درخت صنوبر انجام دادند و نتایج نشان داد این جاذب راندمان بالای در حذف رنگ Acid Red 18 دارد.<sup>۲۳</sup>

در میان این روش‌ها جذب سطحی به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های حذف رنگ محسوب می‌گردد. بطور کلی جذب سطحی فرآیند جمع‌آوری موادی است که به صورت محلول در فصل مشترک مایع قرار دارند. نانوذرات Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-γ جاذبی است که به دلیل دارا بودن سطح ویژه بزرگ، تغییرات دمایی پایین و میزان جذب بالا می‌تواند به عنوان جاذبی موثر در حذف رنگ مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی فناوری نانو به دلیل قابلیت بالای خود در تعیین و کنترل محدوده وسیعی از منابع آلوده کننده، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در ایجاد و رفع مسائل زیست محیطی دارد.<sup>۲۴-۲۶</sup> لذا هدف از این مطالعه ارزیابی نانوذره آلومینا به عنوان جاذب در فرآیند جذب سطحی رنگ Acid Red 18 از محلول‌های سنتیک می‌باشد. در این مطالعه تأثیر عوامل مختلف از جمله pH، غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب، زمان تماس بر جذب Acid Red 18 توسط نانوآلومینا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

رنگ آن‌ها کاسته شده و باعث تخریب محیط زیست نشوند.<sup>۸</sup> تاکنون روش‌های مختلف فیزیکی-شیمیایی مانند اولترافیلتراسیون،<sup>۹</sup> اسمز معکوس، انعقاد و لخته‌سازی، تبادل یونی،<sup>۱۰</sup> روش‌های بیولوژیکی،<sup>۱۱</sup> فرآیندهای غشایی،<sup>۱۲</sup> فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفت،<sup>۱۳</sup> جذب سطحی روی مواد مختلف نظری کربن فعال،<sup>۱۴</sup> زغال، خاک اره چوب سدر و خرده آجر،<sup>۱۵</sup> سیلیکاژل، چیتوزان،<sup>۱۶</sup> اکسی هیومیلت،<sup>۱۷</sup> خاکستر فرار،<sup>۱۸</sup> سبوس برنج<sup>۱۹</sup> و سایر روش‌ها برای تصفیه فاضلاب‌های رنگی مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعاتی نیز توسط پژوهشگران در زمینه حذف رنگ Acid Red 18 از طریق روش‌های مختلف انجام گرفته است به عنوان مثال، Sylwia Mozia و همکاران در سال ۲۰۰۵ در مطالعه‌ای که در زمینه تجزیه فتوکاتالیستی Acid Red 18 انجام دادند به این نتیجه رسیدند که فرآیند فتوکاتالیستی می‌تواند یک روش موثر در تجزیه رنگ‌های آزو باشد.<sup>۲۰</sup> Majewski K. Barbusinski J. در سال ۲۰۰۳ با مطالعه بر روی حذف رنگ Acid Red 18 توسط عامل فتنون در حضور پودر آهن صفر ظرفیتی، راندمان حذف بالای را گزارش کردند.<sup>۲۱</sup> رضا شکوهی و همکاران در سال ۲۰۱۰ مطالعه‌ای در زمینه حذف رنگ Acid Red 18 توسط کربن فعال تهیه شده از چوب درخت صنوبر انجام دادند و نتایج نشان داد این جاذب راندمان بالای در حذف رنگ Acid Red 18 دارد.<sup>۲۲</sup>

گردید.

### ایزوترم لانگمیر

مدل ایزوترمی لانگمیر در مورد جذب سطحی تک لایه معتبر است. در مدل جذب لانگمیر فرض می‌شود که جذب تک لایه‌ای است و سطح جاذب دارای مکان‌های با انرژی مساوی است که هر مولکول جذب شونده تنها به یک مکان اختصاص داده می‌شود. رابطه غیرخطی معادله لانگمیر به صورت زیر ارائه شده است:<sup>۲۸</sup>

$$q_e = \frac{q_m k_L C_0}{1 + k_L C_0} \quad (3)$$

با انتگرال‌گیری از رابطه بالا شکل خطی معادله لانگمیر به صورت زیر در می‌آید:

$$\frac{C_0}{q_e} = \frac{1}{q_m k_L} + \frac{C_0}{q_m} \quad (4)$$

که در این رابطه:

$q_e$  مقدار جزء جذب شده در واحد جرم جسم جاذب بر حسب  $C_0$  (mg/g)،  $q_m$  غلظت تعادلی ماده جذب شدنی در محلول بعد از جذب سطحی بر حسب (mg/l)،  $k_L$  ثابت لانگمیر بر حسب (L/mg) است که از رسم نمودار  $\frac{C_0}{q_e}$  در مقابل  $C_0$  به دست می‌آیند.

یکی از ویژگی‌های معادله لانگمیر، پارامتر بدون بعد،  $R_L$  می‌باشد. Hall و همکارانش در سال ۱۹۶۶، مولفه بدون بعد  $R_L$  را که ضریب جداسازی نامیده می‌شود، معرفی کردند. این مولفه برای توصیف نوع و شکل ایزوترم جذب به کار برده شده و به صورت رابطه (۵) بیان می‌شود.

$$R_L = \frac{1}{(1 + k_L C_0)} \quad (5)$$

که در آن:

$C_0$  غلظت اولیه ماده جذب شونده در محلول بر حسب (mg/l) و  $K_L$  همان ثابت ایزوترم لانگمیر است.

ارتباط  $R_L$  با نوع ایزوترم لانگمیر در جدول ۳ آمده است. مدل لانگمیر با فرض ثابت بودن انرژی جذب برای همه جایگاه‌های فعال سطح جاذب به دست آمده و بستگی به میزان پوشش آن ندارد. لیکن

شد و در نهایت با داشتن میزان جذب و منحنی کالیبراسیون غلظت باقیمانده رنگ تعیین گردید. برای بررسی تأثیر pH بر روی کارایی حذف، ابتدا محلول‌های رنگ در pH‌های مختلف تنظیم شد و پودر نانوکسید آلومینیوم با غلظت  $0.4\text{ g/L}$  در لیتر به محلول رنگ با غلظت‌های مختلف اضافه شده و بعد از زمان تعادل به دست آمده کارایی حذف رنگ در pH‌های مختلف بررسی گردید. سپس غلظت‌های مختلف پودر نانوکسید آلومینیوم جهت بررسی دز جاذب به هر یک از غلظت‌های اولیه مختلف محلول رنگ با حجم  $50\text{ mL}$  لیتر در pH بهینه اضافه گردید و مراحل بالا تکرار شد. در پایان نتایج به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### مطالعات ایزوترم‌های جذب

برای بررسی ایزوترم‌های جذب مطالعه، غلظت‌های مختلفی ( $10, 15, 20, 25, 50, 60, 75, 90$  و  $100\text{ mg/L}$ ) از رنگ انتخاب شد و دز جاذب ثابتی از نانو آلومینا در هر یک از بشرها ریخته شد و pH محلول روی مقدار pH بهینه حاصل از آزمایش قبلی، به منظور تعیین حداقل مقدار رنگ جذب شده در واحد جرم جاذب و دیگر پارامترها تنظیم شد. برای ثابت نگه داشتن دمای محیط آزمایش از انکوباتور شیکر (Innova 4340, USA) در زمان بیشتر از زمان تعادل برای اختلاط استفاده شد. درصد حذف رنگ و مقدار رنگ جذب شده در واحد جرم جاذب ( $q_e$ ) از معادلات زیر محاسبه شده است:<sup>۲۷</sup>

$$\% \text{ Removal of dye} = \frac{C_0 - q_e}{C_0} \times 100 \quad (1)$$

$$q_e = \frac{C_0 - q_e}{M} \times V \quad (2)$$

که در این معادلات،  $C_0$  و  $C_e$  به ترتیب غلظت اولیه و نهایی رنگ در محلول (mg/l)،  $V$  حجم محلول (L)، و  $M$  جرم جاذب (g) می‌باشد.

ایزوترم‌های جذب، معادلاتی برای تشریح حالت تعادل جزء جذب شونده بین فاز جامد و سیال هستند. جهت تحلیل نتایج جذب و بررسی ایزوترم‌های آن، مدل‌های لانگمیر و فروتلیچ مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت و نتایج تجربی با معادلات مذکور مقایسه

نتایج حاصل از انجام آزمایشات تجربی با معادلات شبه درجه اول و شبه درجه دوم تطابق داده شد.

#### مدل شبه درجه اول

شکل غیرخطی معادله شبه درجه اول در زیر نشان داده شده است.<sup>۳۰</sup>

$$\frac{dq_t}{dt} = k_1(q_s - q_t) \quad (8)$$

با انتگرال گیری از رابطه (۸) در محدوده  $t = 0$  ~  $t = t$  و  $q_t = q_0$  رابطه زیر به دست خواهد آمد.

$$\ln(q_s - q_t) = \ln q_s - k_1 t \quad (9)$$

که در آن:

$q_s$  ظرفیت جذب جاذب در حالت تعادل برحسب (mg/g)،  $K_1$  ثابت مقدار رنگ جذب شده در زمان  $t$  برحسب (mg/g) و  $q_t$  سرعت شبه درجه اول برحسب<sup>۱</sup> min<sup>-1</sup> است. اگر نمودار  $(q_s - q_t)$  بر حسب  $t$  برای شرایط آزمایشگاهی مورد نظر رسم شود، خط مستقیمی به دست می‌آید که می‌توان ثابت سرعت  $K_1$  و ضریب همبستگی<sup>۲</sup>  $R$  را از این نمودار محاسبه نمود.

#### مدل شبه درجه دوم

رابطه کلی معادله شبه درجه دوم به صورت زیر می‌باشد.<sup>۳۱</sup>

$$\frac{dq_t}{dt} = k_2(q_s - q_t)^2 \quad (10)$$

با انتگرال گیری از رابطه (۱۰) در محدوده  $t = 0$  و  $q_t = q_0$  رابطه زیر به دست خواهد آمد.

$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_s^2} + \frac{t}{q_s} \quad (11)$$

که در این رابطه:

$K_2$  ثابت سرعت جذب درجه ۲ برحسب mg<sup>-1</sup>min<sup>-1</sup> است. با رسم مقادیر  $t/q_t$  در مقابل زمان تماس می‌توان مقادیر  $K_2$  و  $q_s$  را به ترتیب از طریق شب و عرض از مبدأ منحنی فوق به دست آورده.

#### یافته‌ها

انرژی جذب می‌تواند تغییر کند زیرا سطوح واقعی ناهماهنگ است [۳۰، ۲۹].

#### ایزوترم فروندلیچ

ایزوترم جذب چند لایه برای سطوح ناهمگن توسط ایزوترم فروندلیچ بیان می‌شود. معادله غیرخطی ایزوترم جذب فروندلیچ به صورت معادله (۶) می‌باشد.<sup>۲۸</sup>

$$q_s = k_f C_s^{\frac{1}{n}} \quad (6)$$

با انتگرال گیری از رابطه بالا شکل خطی معادله (۶) به صورت زیر خواهد بود:

$$\log q_s = \log k_f + \frac{1}{n} \log C_s \quad (7)$$

که در این رابطه:

$C_s$  غلاظت تعادلی برحسب (mg/L)،  $q_s$  ظرفیت جذب در زمان تعادل برحسب (mg/g) و  $K_f$  و  $n$  به ترتیب ثابت‌های فروندلیچ مربوط به ظرفیت و شدت جذب می‌باشند.

در مدل فروندلیچ فرض شده کثترت یا تکرار جایگاه‌هایی که باید با یک انرژی آزاد در عمل جذب شرکت کنند به طور توانی با افزایش انرژی آزاد کاهش می‌یابد. بر اساس این فرض با افزایش غلاظت ماده حل شده در محلول، هیچ‌گاه غلاظت سطحی به حد اشباع نمی‌رسد، زیرا همواره جایگاه‌های سطحی با انرژی آزاد بالا برای جذب موجود است. مقدار  $n$  در رابطه (۷) توصیف کننده نوع ایزوترم فروندلیچ می‌باشد. نوع این ارتباط در جدول ۴ نشان داده شده است.<sup>۳۲، ۳۳</sup>

#### سیتیک جذب

یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای طراحی سیستم جذب (جهت تعیین زمان اقامت ماده جذب شونده و ابعاد راکتور)، پیش‌بینی سرعت فرآیند جذب می‌باشد که توسط سیتیک سیستم کنترل می‌شود. سیتیک جذب به خواص فیزیکی و شیمیایی ماده جاذب بستگی دارد که مکانیزم جذب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مطالعه سیتیک جذب Acid Red 18 بر روی نانوآلومینا با استفاده از مدل‌های سیتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم به دست آمد و

### مطالعه اثر جرم جاذب به منظور تعیین ایزوترم‌های جذب رنگ

#### Acid Red 18

مقادیر پارامترهای مدل‌های ایزوترمی لانگمیر و فرونالیچ در جدول ۵ آورده شده‌اند. منحنی ایزوترم لانگمیر نیز در شکل ۵ نشان داده شده است.

### تعیین سنتیک واکنش

در جدول ۶ پارامترهای معادلات سنتیک برای رنگ Acid Red 18 ارائه شده است. در شکل ۶ نیز نتایج حاصل از تطابق دادن نتایج آزمایشات برومو معادلات سنتیک نشان داده شده است.

### بحث

بررسی تأثیر زمان تماس بر میزان حذف رنگ Acid Red 18 توسط نانوآلومینا نشان داد که سرعت جذب در دقایق اولیه بالا می‌باشد که این امر می‌تواند به علت پر شدن سایتها فعال و اشباع نشده در دقایق اولیه باشد، برای بررسی تأثیر غلظت رنگ در جذب، غلظت رنگ از ۲۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر تغییر داده شد و مشخص شد که با افزایش غلظت رنگ درصد حذف در دز جاذب ثابت ( $0/4$  گرم در لیتر) کاهش پیدا می‌کند. مطالعات متعدد مشابهی در این زمینه صورت گرفته است. به عنوان مثال در مطالعه شیرمردی و همکاران در حذف رنگ Acid Red 18 توسط نانوتیوب چندجداره با افزایش غلظت رنگ کارایی حذف کاهش پیدا کرده و زمان تعادل  $120$  دقیقه به دست آمد.<sup>۳۴</sup> ضربابی و همکاران در مطالعه Acid Red 18 زمان تماس بهینه را  $120$  دقیقه به دست آورده‌اند و نشان دادند که غلظت رنگ و کارایی حذف با هم رابطه عکس دارند.<sup>۳۵</sup> محبوی و همکاران در بررسی حذف رنگ Acid Red 18 توسط کرین فعال، زمان تعادل را  $90$  دقیقه تعیین کردند.<sup>۳۶</sup>

pH یکی از فاکتورهای مهمی است که از طریق تأثیر بر ساختار رنگ و بارسطحی جاذب در فرآیند جذب تأثیر می‌گذارد. طبق نتایج حاصل با افزایش pH کارایی حذف کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به علت وجود یون‌های  $H^+$  در pHهای پایین باشد که باعث افزایش بار مثبت نانوذره می‌شود. همچنین در pHهای بالا

### مطالعه تأثیر غلظت اولیه رنگ و زمان تماس

در شکل ۲ تأثیر زمان تماس و غلظت اولیه رنگ بر روی کارایی حذف نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشاهده می‌گردد با گذشت زمان در دقایق اولیه سرعت جذب بالا می‌باشد ولی با گذشت زمان از سرعت جذب رنگ کاسته شده و در دقیقه  $60$  ثابت باقی می‌ماند. همچنین همانطور که در شکل ۲ مشخص است، راندمان حذف رنگ برای غلظت‌های اولیه  $25$ ،  $50$  و  $75$  و  $100$  میلی‌گرم در لیتر در  $pH=7$  و مدت زمان  $60$  دقیقه به ترتیب  $48/24$ ،  $40/24$ ،  $31/21$  و  $27/23$  درصد به دست آمد که نشان می‌دهد با افزایش غلظت رنگ درصد حذف در دز جاذب ثابت ( $0/4$  گرم در لیتر) کاهش پیدا می‌کند.

### مطالعه اثر pH

در شکل ۳ نتایج حاصل از تأثیر pH بر روی کارایی حذف رنگ نشان داده شده است که مشاهده می‌شود میزان حذف رنگ با غلظت اولیه  $25$  میلی‌گرم در لیتر با دز جاذب ثابت Acid Red 18 ( $0/4$  گرم در لیتر) در pHهای  $7$ ،  $3$  و  $11$  به ترتیب  $63/24$  و  $50/84$  درصد به دست آمد که نشان می‌دهد با افزایش pH کارایی حذف کاهش می‌یابد و بالاترین راندمان در  $pH=3$  می‌باشد.

### مطالعه تأثیر مقدار دز جاذب

نتایج حاصل از تأثیر غلظت اولیه پودر نانوکسید آلومینیوم بر روی کارایی حذف رنگ در شکل ۴ نشان داده شده است که مشاهده شد با افزایش غلظت جاذب، درصد حذف رنگ نیز افزایش یافت به طوری که در  $pH=3$  با افزایش مقدار نانوآلومینا از  $1/0$  به  $1/5$  گرم در لیتر راندمان حذف رنگ با غلظت اولیه  $25$  میلی‌گرم در لیتر از  $46/56$  درصد به  $91/96$  درصد افزایش می‌یابد ولی مقدار رنگ جذب شده در واحد جرم جاذب ( $q_e$ ) از  $58/2$  به  $7/66$  میلی‌گرم بر گرم کاهش پیدا کرد. همچنین همانطور که در شکل ۴ مشخص است مقدار  $q_e$  برای غلظت‌های  $25$ ،  $50$ ،  $75$  و  $100$  میلی‌گرم در لیتر با دز جاذب ثابت ( $0/4$  گرم در لیتر) به ترتیب  $19/76$ ،  $41/86$  و  $36/24$ ،  $30/7$  میلی‌گرم بر گرم تعیین شد که نشان می‌دهد با افزایش غلظت رنگ،  $q_e$  افزایش پیدا می‌کند.

جدول ۳ نشان دهنده جذب مطلوب Acid Red 18 بر روی نانوآلومینا می‌باشد. مقادیر ضریب همبستگی در جذب رنگ Acid Red 18 با استفاده از نانوآلومینا برای مدل‌های ایزوترمی لانگمیر و فروندلیچ به ترتیب برابر  $0.994 \pm 0.088$  و  $0.994 \pm 0.099$  تعیین گردید. با توجه به مقادیر ضریب همبستگی مشاهده می‌شود که جذب رنگ Acid Red 18 از ایزوترم لانگمیر تعیت می‌کند. در مطالعه رضا شکوهی و همکاران نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی مشخص کرد که جذب رنگ Acid Red 18 توسط کربن فعال از ایزوترم لانگمیر ( $R^2 = 0.994$ ) پیروی می‌کند.<sup>۳۳</sup> در مطالعه شیرمردی و همکاران نیز نتایج نشان داد که جذب رنگ Acid Red 18 بر روی نانوپلیپ کربنی تک جداره از ایزووتر لانگمیر ( $R^2 = 0.984$ ) تعیت می‌کند.<sup>۳۸</sup> جهت تعیین بهترین معادله سیتیکی از رگرسیون آنالیز خطی استفاده گردید. همانطور که در جدول ۶ مشخص است، محاسبات حاصل از معادلات سیتیکی مشخص ساخت، فرآیند جذب رنگ Acid Red 18 توسط نانوآلومینا، تطابق خوبی با مدل سیتیکی شبه درجه دوم دارد ( $R^2 = 0.999$ ). همچنین با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمایشات مطالعات سیتیکی، مقدار  $q_e$  برای رنگ با غلظت های  $25, 50, 75, 100$  میلی گرم در لیتر به ترتیب  $0.67/0.51, 0.67/0.51, 0.80/0.87$  و  $0.87/0.87$  میلی گرم در لیتر به دست آمد. و مقدار  $q_e$  حاصل از محاسبات معادله سیتیکی شبه درجه دوم با توجه به جدول ۶ به ترتیب  $0.32/0.26, 0.52/0.43, 0.62/0.5$  و  $0.71/0.43$  میلی گرم در لیتر محاسبه شد که به مقدار  $q_e$  حاصل از آزمایشات بسیار نزدیک است هر دو موضوع نشان دهنده تعیت فرآیند جذب رنگ از مدل سیتیکی شبه درجه دوم و میزان دقت آزمایشات مربوط به تعیین بهترین نوع مدل سیتیکی حذف رنگ Acid Red 18 توسط نانوآلومینا می‌باشد. مطالعه شیرمردی و همکاران نیز نشان داد که حذف رنگ Acid Red 18 توسط نانوپلیپ چند جداره از معادله شبه درجه دوم ( $R^2 = 0.999$ ) تعیت می‌کند.<sup>۳۴</sup>

### نتیجه گیری

در این مطالعه تأثیر عوامل مختلف از جمله pH، غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب، زمان تماس بر جذب Acid Red 18 توسط نانوآلومینا بررسی شد. بیشترین مقدار جذب در pH اسیدی (pH = ۳) انجام گرفت. مقدار بهینه جاذب و زمان تماس به ترتیب،

$\text{OH}^-$  زیادی تولید شده که رقابت برای رسیدن به سایتها فعال روی سطح مثبت نانوذره را برای رنگ که ماهیتی آئیونی دارد سخت می‌کند. در مطالعه شیرمردی و همکاران در حذف رنگ Acid Red 18 توسط نانوپلیپ کربنی چند جداره، بهترین راندمان حذف در pH = ۳ به دست آمد.<sup>۳۴</sup> در مطالعه ضرایب، pH بهینه برابر با ۳ به دست آمد.<sup>۳۵</sup> محی و همکاران pH بهینه را ۵ تعیین کردند،<sup>۳۶</sup> در مطالعه دیگر که توسط کربن فعال تهیه شده از صدف حلزون انجام شد نیز pH بهینه ۳ به دست آمد.<sup>۳۷</sup>

برای بررسی تأثیر دز جاذب بر کارایی حذف رنگ مقدار نانوآلومینا از  $0.1/1$  تا  $1/5$  گرم در لیتر تغییر داده شد که نتایج نشان داد با افزایش غلظت جاذب، درصد حذف رنگ افزایش و مقدار رنگ جذب شده در واحد جرم جاذب ( $q_e$ ) کاهش می‌باشد. این امر می‌تواند به این علت باشد که سایتها فعال فراوانی بدون اشباع باقی می‌ماند و باعث کاهش  $q_e$  می‌گردد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت رنگ، افزایش پیدا می‌کند که علت این امر افزایش نیروی محرك حاصل از افزایش غلظت رنگ در اطراف نانوذره می‌باشد. در مطالعه شیرمردی و همکاران با افزایش دز نانوپلیپ چند جداره میزان درصد حذف رنگ Acid Red 18 افزایش یافت.<sup>۳۴</sup> ضرایب و همکاران نیز به نتیجه مشابه دست یافتند.<sup>۳۵</sup> در مطالعه N. Thinakaran و همکاران نیز همین نتیجه مشاهده شد.<sup>۳۷</sup> شیرمردی و همکاران در مطالعه دیگر در زمینه بررسی کارایی نانوپلیپ کربنی تک جداره در جذب رنگ Acid Red 18 نشان دادند که دز جاذب و میزان درصد حذف را بطور مستقیم دارند.<sup>۳۸</sup>

در بررسی ایزوترم‌های جذب، ثابت  $n$  مقایسه از شدت جذب است. مقدار  $n$  برای رابطه فروندلیچ برابر  $3/0.5$  به دست آمد که با توجه به جدول ۴، نشان دهنده جذب مطلوب می‌باشد. همچنین در این تحقیق و با توجه به جدول ۵ مقدار رنگ Acid Red 18 جذب شده به ازای واحد جرم برابر  $83/33 \text{ mg/g}$  می‌باشد. مقدار ظرفیت جذب  $K_f$  در مطالعه حاضر برابر  $20/74$  به دست آمد. بر اساس مطالعات انجام شده ارتباط میزان  $R_L$  و ایزوترم لانگمیر را می‌توان مطابق جدول ۳ تعیین کرد. با توجه به محاسبات انجام شده بر اساس معادله (۵) میزان  $R_L$  جذب Acid Red 18 بر روی نانوآلومینا در محدوده  $0.05 \sim 0.344$  محاسبه شد که با توجه به

محلول‌های آبی دارد.

### تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله از کارشناسان محترم آزمایشگاه شیمی دانشکده بهداشت و همکاری مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکر و قدردانی می‌نمایند.

۰/۴ گرم در لیتر و ۶۰ دقیقه به دست آمد. داده‌های تعادلی و تجربی از بین ایزوترم‌های مختلف بررسی شده مانند لانگمیر و فروندلیچ نشان داد که داده‌های تجربی مطابقت خوبی با ایزوترم لانگمیر دارند. حداکثر ظرفیت جذب رنگ با استفاده از مدل لانگمیر برابر با  $83/33$  میلی‌گرم بر گرم تعیین شد. همچنین مدل‌های سیتیکی بررسی شدند و نتایج نشان داد که مدل سیتیکی شبه درجه دوم به بهترین وجه با داده‌های تجربی مطابقت دارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که نانوآلومینا توانایی بالایی برای جذب Acid Red 18 از

### References

- Zohra B. Aicha K. Fatima S. et al. Adsorption of Direct Red 2 on bentonite modified by cetyltrimethylammonium bromide. *Chem Eng J* 2008; 136(2): 295-305.
- Hao O.J. Kim H. Chiang P.C. Decolorization of wastewater. *Crit Rev Environ Sci Technol* 2000; 30(4): 449-505.
- Robert M. Sanjeev C. Adsorption and biological decolourisation of azo dye reactive red 2 in semicontinuous anaerobic reactors. *Process Biochem* 2005; 40(2): 699-705.
- Daneshvar N. Salari D. Khataee A. Photocatalytic degradation of azo dye acid red 14 in water: investigation of the effect of operational parameters. *J Photochem Photobiol A Chem* 2003; 157(1): 111-6.
- Lu CS. Chen CC. Mai FD. Li HK. Identification of the degradation pathways of alkanolamines with  $TiO_2$  photocatalysis. *J hazard mater* 2009; 165(1-3): 306-16.
- Delee W. O'Neill C. Hawkes F.R. Pinheiro H.M. Anaerobic treatment of textile effluents: a review. *J Chem Technol Biotechnol* 1998; 73(4): 323-35.
- Somasiri W. Li XF. Ruan WQ. Jian C. Evaluation of the efficacy of upflow anaerobic sludge blanket reactor in removal of colour and reduction of COD in real textile wastewater. *Bioresour technol* 2008; 99(9): 3692-99.
- Wang S. A comparative study of Fenton and Fenton-like reaction kinetics in decolourisation of wastewater. *Dyes pigm* 2008; 76(3): 714-20.
- Purkait M. DasGupta S. De S. Removal of dye from wastewater using micellar-enhanced ultrafiltration and recovery of surfactant. *Separ purif technol* 2004; 37(1): 81-92.
- Papic S. Koprivanac N. Loncaric Bozic A. Metes A. Removal of some reactive dyes from synthetic wastewater by combined Al (III) coagulation/carbon adsorption process. *Dyes pigm* 2004; 62(3): 291-98.
- Çolak F. Atar N. Olgun A. Biosorption of acidic dyes from aqueous solution by *Paenibacillus macerans*: Kinetic, thermodynamic and equilibrium studies. *Chem Eng J* 2009; 150(1): 122-30.
- Aksu Z. Reactive dye bioaccumulation by *Saccharomyces cerevisiae*. *Process Biochem* 2003; 38(10): 1437-44.
- Jiraratananon R. Sungpet A. Luangsowan P. Performance evaluation of nanofiltration membranes for treatment of effluents containing reactive dye and salt. *Desalination* 2000; 130(2): 177-83.
- Ofomaja A.E. Kinetic study and sorption mechanism of methylene blue and methyl violet onto mansonia (*Mansonia altissima*) wood sawdust. *Chem Eng J* 2008; 143(1): 85-95.
- Hameed B. Ahmad A. Latiff K. Adsorption of basic dye (methylene blue) onto activated carbon prepared from rattan sawdust. *Dyes pigm* 2007; 75(1): 143-9.
- Hamdaoui O. Batch study of liquid-phase adsorption of methylene blue using cedar sawdust and crushed brick. *J hazard mater* 2006; 135(1): 264-73.
- Crini G. Badot P.M. Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A review of recent literature. *Prog Polym Sci* 2008; 33(4): 399-447.
- Janos P. Sedivy P. Ryznarova M. Grotschelova S. Sorption of basic and acid dyes from aqueous solutions onto oxihumolite. *Chemosphere* 2005; 59(6): 881-6.
- Janos P. Buchtova H. Ryznarova M. Sorption of dyes from aqueous solutions onto fly ash. *Water Res* 2003; 37(20): 4938-44.
- McKay G. Porter J. Prasad G. The removal of dye colours from aqueous solutions by adsorption on low-cost materials. *Water Air Soil Pollut* 1999; 114(3): 423-38.
- Mozia S. Tomaszewska M. Morawski A.W. Photocatalytic degradation of azo-dye Acid Red 18. *Desalination* 2005; 185(1): 449-56.
- Barbusiński K. Majewski J. Discoloration of azo dye Acid Red 18 by Fenton reagent in the presence of iron powder. *Pol J Environ Stud* 2003; 12(2): 151-5.

23. Shokoohi R. Vatanpoor V. Zarrabi M. Vatani A. Adsorption of Acid Red 18 (AR18) by activated carbon from poplar wood-A kinetic and equilibrium study. E-J Chem 2010; 7(1): 65-72.
24. Turker A.R. New Sorbents for Solid-Phase Extraction for Metal Enrichment. Clean Soil Air Water 2007; 35(6): 548-57.
25. Zhang L. Huang T. Zhang M. et al. Studies on the capability and behavior of adsorption of thallium on nano-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. J hazard mater 2008; 157(2): 352-7.
26. Sharma YC. Srivastava V. Upadhyay SN. Weng CH. Alumina nanoparticles for the removal of Ni (II) from aqueous solutions. Ind Eng Chem Res 2008; 47(21): 8095-8100.
27. Ehrampoush M. Ghanizadeh G. Ghaneian M. Equilibrium And Kinetics Study Of Reactive Red 123 Dye Removal From Aqueous Solution By Adsorption On Eggshell. Iranian J Environ Health Sci Eng 2011; 8(2): 101-6.
28. Qu B. Zhou J. Xiang X. et al. Adsorption behavior of Azo Dye CI Acid Red 14 in aqueous solution on surface soils. J Environ Sci 2008; 20(6): 704-9.
29. Hall K.R. Eagleton L.C. Acrivos A. Vermeulen T. Pore-and solid-diffusion kinetics in fixed-bed adsorption under constant-pattern conditions. Ind Eng Chem Res 1966; 5(2): 212-23.
30. Prakash Kumar B. Miranda L.R. Velan M. Adsorption of Bismark Brown dye on activated carbons prepared from rubberwood sawdust (*Hevea brasiliensis*) using different activation methods. J hazard mater 2005; 126(1): 63-70.
31. McKay G. Blair H. Gardner J. Adsorption of dyes on chitin.I. Equilibrium studies. J Applied Polym Sci 1982; 27(8): 3043-57.
32. Santhy K. Selvapathy P. Removal of reactive dyes from wastewater by adsorption on coir pith activated carbon. Bioresour technol 2006; 97(11): 1329-36.
33. Azizian S. Kinetic models of sorption: a theoretical analysis. J Colloid and Interface Sci 2004; 276(1): 47-52.
34. Shirmardi M. Mesdaghinia A. Mahvi A.H. et al. Kinetics and Equilibrium Studies on Adsorption of Acid Red 18 (Azo-Dye) Using Multiwall Carbon Nanotubes (MWCNTs) from Aqueous Solution. E-J Chem 2012; 9(4): 2371-83.
35. Zarrabi M, Samarghndi M.R, Rahmani A.R, et al. Kinetic Study of Acid red 18 and Acid red 14 Removal from Aqueous Solution Using Metallic Iron. J Health Ardebil 2010; 1(3): 31-40 [in Persian].
36. Mahvi A.H. Heibati B. Removal Efficiency of Azo Dyes from Textile Effluent Using Activated Carbon Made from Walnut Wood and Determination of Isotherms of Acid Red18. J Health Ardebil 2010; 1(3): 7-15 [in Persian].
37. Thinakaran N. Panneerselvam P. Baskaralingam P. et al. Equilibrium and kinetic studies on the removal of Acid Red 114 from aqueous solutions using activated carbons prepared from seed shells. J hazard mater 2008; 158(1): 142-150.
38. Shirmardi M. Mahvi A.H. Mesdaghinia A. et al. Adsorption of acid red18 dye from aqueous solution using single-wall carbon nanotubes: kinetic and equilibrium. Desalination and Water Treatment 2013; 51: 1-10.